

产品质量监督抽查实施细则

2023 年新疆生产建设兵团第七师电线电缆 产品质量监督抽查实施细则

2023-04 - 发布

2023-04 - 实施

新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局



2023 年新疆生产建设兵团第七师电线电缆产品质量 监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 以随机抽样的方式在新疆生产建设兵团第七师行政区域内电线电缆销售者的待销产品中抽取。

1.2 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.3 每批次产品抽取样品 40 米，其中 20 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	导体电阻	GB/T 3956-2008 GB/T 5023.2-2008
2	绝缘电阻	GB/T 5023.2-2008
3	绝缘厚度	GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008
4	绝缘老化前拉力试验	GB/T 2951.11-2008
5	绝缘老化后拉力试验	GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008
6	不延燃试验	GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.2-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线和软电缆

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

XF 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃

电缆

XF 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
